

fermacell

Fiche technique produit



Enduit pour joint **fermacell** 4 heures

*Pour les Plaques fibres-gypse **fermacell***

Description du produit

Pour le remplissage des joints des Plaques fibres-gypse **fermacell** à bords amincis (BA), en association avec une Bande papier renforcée **fermacell** BA ou une Bande armée pour Plaque fibres-gypse **fermacell** BA.

La composition spécialement mise au point de l'enduit permet de pouvoir l'appliquer pendant 4 heures.

Caractéristiques	
Poids (poudre)	0,9 kg/l
Proportion du mélange	1 kg d'enduit (poudre) pour 0,42 litre d'eau
Temps d'application	Env. 4 heures avec une température de 20°C
Réaction au feu	A1 selon la norme EN 13963
Nettoyage	À l'eau
Valeur de pH	Neutre
Consommation	Env. 0,35 kg/m ² (plaques d'ép. 10 mm)
Stockage	9 mois au sec et dans l'emballage d'origine

Enduit pour joint **fermacell** 4 heures

Avantages

- Confort et facilité de mise en oeuvre.
 - o Enduit souple rendant son application aisée.
 - o Applicable pendant au moins 4 heures.
- Forte résistance mécanique.
 - o Grâce à une composition spécialement étudiée.
 - o Excellente tenue mécanique après séchage.
- Haut pouvoir de rebouchage.
 - o Retraits très faibles après séchage.
 - o Bel aspect de surface.
- Grande polyvalence.
 - o Répond aux exigences de la norme EN 13963.



Application

Le support doit être stable, propre, sec et exempt de poussières. Travailler avec des récipients, un outillage et de l'eau propres. La proportion est d'environ 1 kg d'Enduit pour joint **fermacell** 4 heures pour 0,42 l d'eau propres. Saupoudrer l'enduit dans de l'eau et laisser le s'imprégner pendant 2 à 5 minutes, puis malaxer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. La consistance optimale peut nécessiter l'ajout d'un peu d'enduit. L'enduit prêt à être appliqué doit tenir sans glisser sur une spatule maintenue verticalement. L'enduit peut être appliqué pendant 4 heures. Appliquer l'Enduit pour joint **fermacell** 4 heures sur toute la largeur et dans toute la profondeur du joint.

Associer à une Bande papier renforcée **fermacell** BA ou une Bande armée pour Plaque fibres-gypse **fermacell** BA. Travailler à l'aide d'une spatule (Spatule **fermacell** par exemple). Reboucher les têtes de fixation et les éventuels éclats de plaque. Après séchage complet de la première couche, terminer par l'application d'une seconde couche d'Enduit pour joint **fermacell** 4 heures.

Attention: L'utilisation d'un malaxeur électrique peut raccourcir le temps d'application de l'enduit. De même, la présence, dans le mélange, de morceaux d'enduits déjà secs et susceptible de réduire sensiblement le temps d'application. L'ajout ultérieur d'eau au mélange est interdit car il provoquerait une perte de résistance mécanique de l'enduit. Interrompre l'application de l'Enduit pour joint **fermacell** 4 heures dès qu'il commence à durcir. Respecter une température de l'air et des supports d'au moins +5°C pour l'application de l'Enduit pour joint **fermacell** 4 heures. Lors du ponçage de l'enduit, il est recommandé de porter des lunettes et une masque de protection. Avant l'application des finitions (peinture, papier peint, ..) bien dépoussiérer en surface et prévoir éventuellement l'application d'un primaire.

Informations produit destinées aux revendeurs	
Code article	79229
UAC	4007548 018081
Numéro douanier	25202090
Quantité par palette	50 sacs

