

Enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé de parement à la chaux et au trass TKGF

Produit :

L'enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé est un mortier sec d'usine du groupe P Iselon DIN 18550. Fabriqué en utilisant des fines de marbre sélectionnées, avec trass, chaux hydraulique selon DIN 1060 et de faibles quantités de ciment blanc comme liant selon DIN-EN-197.

Application :

L'enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé se prête à la fabrication de surfaces pour murs et plafonds lisses ou talochées pour l'intérieur et l'extérieur. Les surfaces obtenues peuvent être peintes et tapissées.

Mise en œuvre :

L'enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé est mélangé au moyen d'un mélangeur motorisé avec utilisation d'eau propre, sans grumeaux, avec une consistance bien pâteuse . Le mortier est appliqué sur une épaisseur de 2 à 3 mm à la main et, après un délai de 5 à 10 minutes environ, légèrement humidifié puis taloché . Pour la confection de surfaces lissées, lisser le mortier appliqué après l'avoir taloché .

Supports :

Tous les enduits à base de chaux-trass , de ciment et de chaux et à base de ciment se prêtent comme supports d'enduction. Le support doit avoir une surface plane et portante. Les supports ne doivent être peints , ni être revêtus sous quelque forme que ce soit. Ne pas appliquer sur des supports en plâtre.

Prétraitement du support:

Les supports fortement absorbants doivent être préhumidifiés.

Remarques particulières :

L'enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé appliqué frais, doit être protégé contre un séchage trop rapide et contre le gel. Toutes les normes d'application et les prescriptions applicables à l'exécution doivent être prises en compte.

Rendement et consommation :

Un sac de 30 kg d'enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé donne environ 24 l de mortier frais
1 tonne = env. 800 l de mortier frais .

Livraison :

L'enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé peut être fourni en sacs papier multicouche de 30 kg

Stockage :

L'enduit de finition sur base de chaux-trass hydrofugé doit être protégé contre l'humidité et être stocké si possible au sec sur des palettes.

Surveillance :

Outre la surveillance extérieure courante, ce mortier est surveillé constamment par le laboratoire Tubag selon DIN 18557 "Mortier d'usine, fabrication, surveillance et livraison".

Consigne de sécurité :

Le produit présente une forte réaction alcaline avec l'humidité/l'eau. La peau et les yeux doivent donc être protégés. En cas de contact cutané, laver à fond à l'eau. En cas de contact oculaire, consulter en outre un médecin.

Pour tous autres détails, consulter :
quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com